

PRODUKTBESCHREIBUNG & ANWENDUNGSGEBIETE

GRAFFINET® Voranstrich WB ist ein wasserdampfdiffusionsfähiges Kunstharz auf Wasserbasis für poröse Oberflächen (Zementputz, Maschinenputz, WDVS, Sandstein etc.)

Diese Grundierung reduziert die Farbauffrischung bzw. das feuchte Aussehen beim Beschichten von mineralischen oder gestrichenen Oberflächen, sofern diese saugfähig sind.

Aufzutragen auf poröse Mineraloberflächen vor der Applikation von GRAFFINET® TRANSPARENTLACK.

Auch anzuwenden bei FARBLACK, wenn die Oberflächen eine lösungsmittelhaltige Grundierung nicht erlauben (wie z.B. WDVS).

NICHT BENUTZEN: bei nicht mineralischen, nicht saugenden Untergründen.

ANWENDUNG

Von dem zu grundierenden Untergrund müssen anhaftender Schmutz und Schadstoffreste wie Ausblühungen, Algen und Moose oder Rückstände aus evtl. vorhergehenden Reinigungen vorab vollständig entfernt werden. Die zu behandelnden Untergründe müssen fest, sauber, tragfähig, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein. Hierbei VOB/C DIN 18363 sowie BfS-Merkblätter beachten.

Das durch eine evtl. vorhergehende Reinigung vom Untergrund aufgenommene Wasser muss vor der Auftragung vollständig abgetrocknet sein. Bei sehr stark saugenden Untergründen zweimal in einem Abstand von 3 bis 4 Stunden grundieren, wobei dann der erste Anstrich leicht verdünnt (maximal mit 10% Wasser) werden kann.

Nicht auf frischen Verputz auftragen (Mindesttrockenzeit: 1 Monat)

Die behandelte Fläche sollte nach dem Grundieren während des Trocknungsvorgangs vor Witterungseinflüssen (Schlagregen, starke Sonneneinstrahlung usw.) geschützt sein.

GRAFFINET® Voranstrich WB mit sauberem und angemessenem Werkzeug gut durchrühren. Das Produkt mit handelsüblichen Roll- und Streich- bzw. Spritzwerkzeugen auftragen. Gerätschaften sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur

- Zwischen + 10°C und 30°C.
- Max. Luftfeuchtigkeit 80 %.
- Maximale Untergrundsfeuchte 8%.

Trocknungszeit

bei 20°C und trockener Witterung:

Staubtrocken:	ca. 10 Min.
Trocken:	ca. 60 Min.
Überstreichbar:	ca. 2-3 Std.

Durchschnittsverbrauch

glatte Oberfläche:	150 ml/m ²
poröse Oberfläche:	200 ml/m ²
poröse/raue Oberfläche:	> 250 ml/m ²

Die angegebene Mindestmenge nicht unterschreiten. Um einen genauen Verbrauch zu ermitteln, sollte eine Musterfläche von mind. 1-2 m² angelegt werden. Es wird empfohlen, um Fehlstellen zu vermeiden, in Abschnitten zu arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Kunstharz auf Wasserbasis
Feststoffanteil:	19%
Lieferzustand:	flüssig
Aussehen:	milchig
Geruch:	mild
Dichte:	ca. 1,01 g/cm ³
Flammpunkt:	< 21°C
Viskosität:	50 Sek. (4mm Becher)

LAGERUNG

Haltbarkeit: 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen zw. 5°C und 30°C.

Trocken lagern. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und vor Verunreinigungen geschützt lagern. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Weitere Informationen siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Gebindegrößen

1 l – 5 l – 10 l – 30 l – 200 l

Die Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Anwendungstechnik, können sich jedoch nach Objekt und Einzelfall verändern. Bauseits bedingte Anforderungen sind zu beachten und erfordern oft das Anlegen einer Musterfläche. Die Verwendung der Produkte erfolgt unter der Verantwortung der jeweiligen Anwender. Rechtsverbindlichkeiten können aus diesem technischen Merkblatt nicht abgeleitet werden.
(Stand 03/2006)
Dieses technische Merkblatt ersetzt frühere Ausgaben.